



OWATROL POLYTROL®

FARVEOPFRISKER

Produktbeskrivelse	OWATROL POLYTROL® er en dybt indtrængende olie, der genskaber det originale udseende og finish på glasfiber, plast, metal og andre overflader. Indeholder ikke silikone. OWATROL POLYTROL® trænger dybt ind og tilfører fugt til farvepigmenterne. Olien genskaber den naturlige farve og glans, der er gået tabt grundet sol, regn og forurening. Den tørrer op til en stærk, langtidsholdbar og fleksibel finish. På metal genskaber OWATROL POLYTROL® glansen og beskytter mod korrosion.
Produktegenskaber	• Velegnet på glasfiber (GRP), plast, maling, tegl, vinduer m.v. • Genopfrisker og forstærker farven på falmet marmor, polerede sten, skiffer, tegl inkl. teracotta sten. • Genopfrisker malede overflader, der er blevet kedelige grundet nedbrydning. • Overflødigdgør andre typer af voks og polish. • Genopfrisker og beskytter glansen på poleret metal. • Let at påføre. Let at vedligeholde. • Beskytter mod korrosion.
Anvendelsesområder	• Glasfiber (GRP), plast, maling, tegl m.v. • Metal, krom, bronze, rustfrit stål, aluminium m.v. • Kofangere, både, havemøbler, vinduesskodder m.v. • Lodrette og vandrette overflader. ** Se "begrænsninger".
Tekniske data	Finish: Transparent. Bindemiddel: Alkyd harpiks. Opløsningsmiddel: Mineralisk terpentin. Viskositet: Flydende. Vægtfylde (v/20° C): 0,857 ± 0,05. Beskaffenhed: Flydende. Tørstofindhold: 33% ± 2. Flammepunkt: > 60° C. Brandbarhed: Ikke klassificeret som brandfarlig. Pakningsstørrelser: 250 ml, 500 ml, 1 liter og 20 liter. Farve: Ravfarvet. Tørretid: 24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Klargøring af overfladen	Generelle instruktioner: • Overfladen skal være ren, tør og uden snavs, fedt eller skimmelsvamp. • Al voks, polish, silikone osv. skal være helt fjernet før påføring. • Fjern overflade begroning med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad det virke i 10-15 min. Skyl grundigt. Plast, glasfiber, tegl, malede overflader m.v.: • Rens overfladen med varmt sæbevand eller OWATROL NET-TROL®*. • Skyl grundigt og lad det tørre i minimum 12 timer afhængig af overfladen. Sten, mursten m.v.: • Rens overfladen med OWATROL NET-TROL®*. • Skyl grundigt og lad det tørre for minimum 12 timer afhængig af overfladen. Metal: • Rens overfladen med varmt sæbevand eller et velegnet produkt (følg producentens instruktioner) og skyl grundigt. • Lad det tørre i minimum 12 timer.
Påføringsværktøj	• Pensel. • Klud.
Anbefalinger for påføring	• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle. • Påfør fra 5°C op til 35°C. • Undgå at påføre i direkte sol eller på for varme overflader. • Lad ikke OWATROL POLYTROL® tørre eller danne film på overfladen.

Påføring	Generelle instruktioner: • Arbejd altid i et område, der kan færdigbehandles indenfor 10-20 min. • Hvis overfladen absorberer OWATROL POLYTROL® ujævnt dvs. matte og skinnende pletter, så fordel overskydende olie fra de skinnende områder til de matte. • Tør overskydende OWATROL POLYTROL® af med en fnugfri klud før den bliver klæbrig. • Polér overfladen med en fnugfri klud for at opnå et mere skinnende resultat. Plast, glasfiber, tegl, malede overflader m.v.: • Påfør OWATROL POLYTROL® i en jævn og rigelig mængde med pensel eller en klud. • Lad det virke i 10-20 min. • Tør overskydende OWATROL POLYTROL® af med en fnugfri klud. • Lad det tørre. Sten, mursten m.v.: • Påfør OWATROL POLYTROL® i en jævn og rigelig mængde med pensel eller en klud. • Lad det virke i 10-20 min. • Fordel overskydende OWATROL POLYTROL® med en pensel eller tør af med en fnugfri klud. • Lad det tørre. Metal: • Påfør OWATROL POLYTROL®. • Lad det virke i 10-20 min. • Tør overskydende OWATROL POLYTROL® af med en fnugfri klud. • Lad det tørre. Bemærk: OWATROL POLYTROL® er ikke en overfladebehandling. Produktet hører ikke til på overfladen, men indeni emnet.
Rækkeevne	18 m² pr. liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, emnet som behandles, tekstur, emnets alder og overfladens porøsitet.
Vedligeholdelse	Vedligeholdelse bør foretages, når overflader behandlet med OWATROL POLYTROL® viser tegn til at falme. Forbered overfladen og behandl overfladen igen, som anført ovenfor.
Begrænsninger	Brug aldrig OWATROL POLYTROL® på hvide overflader.
Rengøring	Mineralsk terpentin. Bemærk: Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL POLYTROL® kan selvantænde, hvis de ikke kasseres korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en lukket, vandfyldt metalbeholder, før de kasseres sammen med husholdningsaffaldet.
Opbevaring	Overskydende OWATROL POLYTROL® skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. Undgå frost og høje temperaturer.
Sikkerhed	Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten. Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk.
Generel information	Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark. Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk.
Udstedelsesdato	Februar 2017.

Owatrol Original
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com